



COLPA

العجينة
EL-ADJIBA

- Préparation
simple et rapide

-Pâte homogène

-Application mécanique
régulière

- Quick and easy
preparation

-Homogeneous dough

-Regular mechanical
application

- تحضير سهل و سريع
- عجينة متجانسة
- تطبيق ميكانيكي منتظم

PSPN 313
PLÂTRE À PROJETER

PLÂTRE À PROJETER PSPN 313

PSPN 313 est un plâtre projeté monocouche, conçu pour enduisage sur tous les supports traditionnels.

Caractéristiques techniques :

- ♦ Taux de Gâchage E/P : à consistance
- ♦ Dureté Shore C : > 70 à l'état sec
- ♦ Consommation : 10kg/m² pour 10mm d'épaisseur
- ♦ Rendement (sac) : 3m²/10 mm d'épaisseur en fonction de la nature et de la régularité du support

Consignes de mise en œuvre :

- ♦ Préparation : Eau/Plâtre à consistance
- ♦ Épaisseur d'Application : 8 à 15mm en une seule passe
- ♦ Projection : à 20cm du support
- ♦ Dernier réglage : 01 H
- ♦ Début de Finition : 02 H
- ♦ Temps Total d'utilisation, environ : 03 H

Conditionnement : Sac de 30 kg

Stockage: Dans un local à l'abri de l'humidité

PSPN 313 PROJECTED PLASTER

PSPN 313 is a single-layer projected plaster, designed for coating on all traditional supports.

Technical features

- ♦ mixing rate water/plaster : A desired consistency depending on the machine setting
- ♦ shore C : >70 in the dry state
- ♦ consumption : 10kg/m² with 10mm thickness
- ♦ yield (bag) : 3m² with 10mm thickness, depending on the nature or regularity of the support

Application instructions:

- ♦ Application thickness : 8 to 15mm in a single pass
- ♦ Projection : 20cm from the support
- ♦ Last setting : 1 H
- ♦ Start of finishing : 2 H
- ♦ Total usage time : 3 H

Bag packaging: 30kg

Storage condition: in the local protected from moisture

جبس للرش الميكانيكي PSPN 313

PSPN 313 هو جبس للرش الميكانيكي، يصلح لتليس جميع الأسطح من مختلف المواد.

الخصائص التقنية

- ♦ نسبة الماء/الجبس : حسب الكثافة المرغوب فيها
- ♦ الصلابة : < 70 عند الجفاف
- ♦ الاستهلاك : 10 كلغ / م² بسماكة 10 ملم
- ♦ المردود (للكيس) : 3 م² / 10 مم من السمك
- حسب نوعية و انتظام السطح الذي تستعمل عليه

تعليمات الاستعمال

- ♦ التحضير : خلط الماء و الجبس حسب الكثافة المرغوب فيها
- ♦ سمك التطبيق : ما بين 8 و 15 مم في تطبيق واحد
- ♦ الرش : على بعد 20 سم من الحائط
- ♦ التعديل الأخير : 1 سا
- ♦ الإنهاء : 2 سا
- ♦ الوقت الكلي للاستعمال : 3 سا

التعبئة: كيس 30 كغ

التخزين: في مكان محمي و بعيد عن الرطوبة