

COLPA

العجينة
EL-ADJIBA



- Plâtre à prise rapide
- Blanc
- Dur

- Quick setting plaster
- White
- hard

- جبس ذو تماسك سريع
- ذو بياض ناصع
- صلب

PLÂTRE DE MOULAGE

Plâtre de Moulage

Le plâtre Manhargyps Moulage, fabriqué selon les standards européens est un plâtre à prise rapide spécialement conçu pour la réalisation d'éléments en staff (dalles en staff, corniches, rosaces, moulage à prise rapide...).

Caractéristiques techniques :

- ◆ Rendement au sac : 6/7 dalles
- ◆ Taux de gâchage E/P : 133
- ◆ Shore C : 80

Temps d'utilisation

- ◆ Mélange : 1-2 min
- ◆ Coulage : 3-4 min
- ◆ Démoulage : 15 min

Consignes de mise en œuvre :

- ◆ Le gâchage peut être manuel ou mécanique doux.
- ◆ Le temps d'agitation, la pureté de l'eau et le taux de gâchage influent sur le temps de la coulabilité, les résistances mécaniques et la porosité du plâtre hydraté.

Conditionnement : Sac de 40 kg

Remarque : Le plâtre doit être utilisé sans aucun ajout ou mélange

Moulding Plaster

The moulding Manhargyps plaster, manufactured according to European standards, is fast setting plaster, specially conceived for realization of decoration elements (rosettes, cornices...).

Technical features

- ◆ Yield per bag: 6 to 7 slabs
- ◆ Mixing rate (water/plaster): 133%
- ◆ Shore C: 80

Application time

- ◆ Mixture: 1-2 min
- ◆ Casting: 3-4 min
- ◆ Unmolding: 15 min

Application instructions

- ◆ The mixing must be manual or soft mechanical, with clean material.
- ◆ The mixing time, the purity of water and mixing rate influence the flowability time, mechanical resistances, and porosity of hydrated plaster.

Bag packaging: 40kg

Note: The plaster must be used without admixtures

جبس قولبة

الجبس منهارجبس للقولبة، المصنوع وفقًا للمعايير الأوروبية، هو جبس سريع التصلب مُصمم خصيصًا لإنجاز عناصر التزيين بالجبس (صفائح، الأقاريز، الزهريات...).

مميزاته التقنية

- ◆ مردود للكيس الواحد : 6 إلى 7 صفائح
- ◆ نسبة الخلط ماء/جبس : 133

تعليمات التحضير

- ◆ مدة الخلط: 1-2 د
- ◆ مدة التفريغ في القالب: 3-4 د
- ◆ مدة نزع القالب: 15 د

كيفية التحضير

- ◆ يمكن أن يتم الخلط يدويًا أو آليًا بشكل مرن، بأدوات نظيفة
- ◆ مدة الخلط، نقاوة الماء، و نسبته مقارنة بالجبس، تؤثر على زمن التفريغ و المقاومة الميكانيكية و مسامية الجبس

التعبئة: كيس 40 كغ

يستعمل الجبس بدون أية مواد مضافة